FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

AZULEJO LÍQUIDO

MANTA LÍQUIDA BICOMPONENTE



DESCRIÇÃO

Cristal Azulejo Líquido bicomponente, com excelente resistência à abrasão, extrema durabilidade, resistência ao intemperismo, com ótima resistência química protege e confere um excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Resistencia a produtos químicos.
- Fácil limpeza.
- Resistencia ao risco e abrasão.
- Baixo VOC.
- Resistencia ao intemperismo.

INDICAÇÃO/USOS

Top coat para pisos de uso interno e externo.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	3,5kg.
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Galão com 3,5kg – A= 21,44, L= 21,45. Fardo com 4 galões com 3,5kg – A= 21,44; C= 42,88; L= 42,88.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Galão 3,5kg- Total de 30 fardos com 4 galões de 3,5kg. Lastro- 6 fardos. Altura- 5 fardos.
ASPECTO / COR	Componente A - Líquido em diversas cores (consultar catálogo). Componente B - Líquido transparente.
DENSIDADE	Componente A 1,2 kg/l a 25ºC. Componente B 1,15 kg/l a 25ºC.
COMPOSIÇÃO	Componente A: Resina de poliuretano dispersa em água, cargas minerais e aditivos. Componente B: Poliisocianato alifático.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	8 a 10 m²/L por demão.
RENDIMENTO	28 a 35 m² por demão. *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	2 a 3 demãos.
TEMPO DE CURA	Pot life 1 hora (tempo em aberto). Ao toque 2 horas. Total 72 horas.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Misturado elétrico, rolo de lã ou microfibra de 5mm, pincel e bandeja de pintura.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está seca e nivelada. Se for necessário nivelar antes da aplicação do produto, lixar, lavar e secar a superfície para deixá-la firme e totalmente seca antes da aplicação do produto. Desengraxar com Solução desengraxante e secar com pano limpo. Em caso de aparecimento de pontos de sujidade recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000 - 1200. Recomenda-se o uso do pano pega poeira antes da aplicação do produto.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Catálise: 100g do componente A para 16,8g do componente B. Misture apenas o que será aplicado em cada demão, levando em consideração o pot life (1 hora). Colocar em um recipiente limpo o componente A em seguida adicione o componente B, agite lentamente até obter uma mistura homogênea.

APLICAÇÃO
Com rolo de lã ou microfibra de 5mm de altura ou pincel para aplicação. Aplicar suavemente. Não aplicar produto em excesso. Recomendamos aplicar em entre 2 a 3 demãos em camadas finas e aguardar o intervalo de aproximadamente 12 horas entre demãos. Para a limpeza do piso, utilizar detergente neutro. Não utilizar abrasivos. Caso necessário realizar a limpeza leve 72 horas após a aplicação do produto. Evite arrastar objetos pesados sobre o piso, protegendo de objetos pontiagudos, evite cobrir o piso com tapetes ou carpetes no primeiro mês após a aplicação.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS
As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mentido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Atenção
Frase(s) de perigo: Nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele.
Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.
Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.
Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.
Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE: