SELANTE SALVA TRINCA

TRATAMENTO DE JUNTAS

TINTAS E COMPLEMENTOS



420g / 1kg / 5kg

DESCRIÇÃO

Selante Salva Tinca tem como principal função corrigir as trincas que surgem nos sistemas construtivos, ocasionadas pela movimentação natural das estruturas. Aceita pinturas isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas. É Indicado pela excelente resistência à intempéries e raios solares.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tratamento de juntas em placas cimentícias de até 5mm, trincas de no máximo 1mm e fissuras.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Massa viscosa Branca

DENSIDADE
1,4 kg/l a 25ºC

COMPOSIÇÃO
Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).

CONSUMO
Para abertura em “V” conforme recomendado (10x8mm), de 5 a 6 metros lineares por kg.

RENDIMENTO
420g – 2,1 a 2,52 metros lineares
1kg - 5 a 6 metros lineares
5kg – 25 a 30 metros lineares

NÚMERO DE DEMÃOS
2 com intervalo mínimo de 24 horas entre demãos.

TEMPO DE CURA
Ao toque 4 horas.
Cura total 24 horas (25°C e 60% URA).

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas, Em superfícies congeladas ou molhadas. Quando a temperatura da superfície exceder 37ºC. Não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias frios com temperaturas inferiores a 5ºC.

BENEFÍCIOS
- Elasticidade permanente
- Grande poder de preenchimento
- Áreas internas e externas

NORMAS APLICÁVEIS
Não se aplica.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

420g - Pistola aplicadora, espátula e estilete.
1kg e 5kg – Espátula e desempenadeira.





BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Se houver manchas de gordura ou graxa, lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar secagem. As partes mofadas devem ser lavadas com uma solução de água e água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem

PREPARAÇÃO DA TRINCA

1. .Abri-las com ferramenta específica ou com esmerilhadeira elétrica, resultando em uma abertura em forma de "V" com largura de até 10 mm e profundidade de até 8 mm. A superfície deve estar perfeitamente limpa e isenta de poeira. Para melhorar a aderência do produto e evitar retrações excessivas, aplicar o Ultra Resina antes da aplicação do Selante Salva Trinca.
2. Preencher as trincas com Selante SalvaTrinca repassando com espátula de aço, aguardar secagem total (mínimo 24 horas); Caso necessário, aplicar uma segunda demão.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronta o para uso

APLICAÇÃO

Bisnaga 420g (somente na versão da bisnaga): Utilizar com pistola aplicadora. Cortar a ponta do bico plástico na medida desejada, a 45°. Durante a aplicação, manter o bico no fundo da trinca para evitar a oclusão de bolhas de ar.
Pote 1kg (Somente na versão do pote): Misture o produto com uma haste ou espátula metálica. Depois da preparação adequada do substrato, com o auxílio de espátula ou desempenadeira, aplique o Selante Zero Trinca preenchendo firme e totalmente o substrato de modo que não fique ar preso e garantindo contato total com as bordas, remova os excessos antes da secagem do produto.
Balde 5kg (Somente na versão do balde): Misture o produto com uma haste ou espátula metálica. Depois da preparação adequada do substrato, com o auxílio de espátula ou desempenadeira, aplique o Selante Zero Trinca preenchendo firme e totalmente o substrato de modo que não fique ar preso e garantindo contato total com as bordas, remova os excessos antes da secagem do produto.

Finalizar o acabamento até obter uma superfície regularizada. Se necessário utilizar a fita telada COM A BANDAGEM VOLTADA para a trinca, se o sentido da trinca mudar, corte a tela de modo que fique no sentido da trinca, preencha a superfície até o nivelamento desejado. Necessitando de pintura posterior, aguarde a secagem completa do produto. Para mais informações sobre manuseio e medidas de segurança, consulte o Departamento Técnico. Externamente, deve ser aplicado com tempo estável para que, durante a secagem inicial, por cerca de 4h, a temperatura esteja em torno de 27°C e o produto não receba chuva. Caso se observe retração, após 24 horas reaplicar o produto com espátula. ADVERTÊNCIA: Evite aplicar em dias com temperatura inferior a 5° e umidade relativa do ar superior a 90%.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULO


A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.

NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.
Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.
O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



BISNAGA DE 420G		
A = 23,02 cm,	-	L = 4,98 cm
CAIXA COM 20 BISNAGAS		
A = 24,5 cm,	C = 28 cm	L = 20 cm
	POTES DE 1KG	
A- 12,8 cm	C- 10,8cm	L- 10,8cm
	FARDO COM 6 POTES	
A-13cm	C-37cm	L-24,5 cm
	GALÃO DE 5KG	
A- 20 cm	C- 19,3cm	L- 19,3cm
	FARDO COM 4 GALÕES	
A- 21cm	C-36,5cm	L-36,5cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

TOTAL DE 60 CAIXAS COM 20 UNIDADES CADA	
Lastro – 20 caixas	Altura - 3 caixas
1KG- TOTAL DE FARDO COM 6 UNIDADES 84	
Lastro – 12 fardos	Altura – 7 fardos
5KG- TOTAL DE FARDO COM 4 UNIDADES 30	
Lastro – 6 fardos	Altura – 5 fardos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Provoca irritação à pele. Provoca irritação ocular grave.
Inalação: Procurar ar fresco no caso de inalação acidental de poeira ou vapores causados por superaquecimento ou combustão. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar com sabão e muita água.
Contato com os olhos: Lavar os olhos com água como precaução. Remova as lentes de contato. Proteger o olho não afetado. Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Ingestão: Lavar a boca com água e beber bastante água logo depois. Não dar leite nem bebidas alcoólicas. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA