SUPER GLUE III

COLA PARA MADEIRA



100g / 497g / 1,1kg / 4,3kg

DESCRIÇÃO

Super Glue III é uma cola monocomponente a base de água utilizada em substratos de madeira de uso interno e externo, produto com alta resistência à água, pode ser utilizado em substratos destinados ao contato indireto com alimento. De acordo com a norma DIN EM 204, grupo de esforço D3, e ASTM D5572-95 uso seco.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem de objetos de madeira.

DADOS DO PRODUTO

ASPECTO
Líquido viscoso branco

DENSIDADE
1,01 kg/l a 25ºC

COMPOSIÇÃO
Dispersão aquosa de poli acetato de vinila com grupos funcionais reativos e aditivos.

VALIDADE
12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (entre 5°C e 25°C e 60% URA).

CONSUMO
0,50g m² pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.

RENDIMENTO
Versão 100g: 2m² para cada bisnaga
Versão 497g: 10m² para cada bisnaga
Versão 1,1kg: 20m² para cada bisnaga
Versão 4,3kg: 86 m² para cada bisnaga
*Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.

NÚMERO DE DEMÃOS
Não se aplica

TEMPO DE CURA
Tempo em aberto 10 minutos, tempo de montagem 25 minutos, cura total 24 horas.

TEMPERATURA AMBIENTE / SUBSTRATO
Ideal entre 5ºC e 37ºC

BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

LIMITAÇÕES
Este produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes, gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizada ou fitas; Em superfícies congeladas ou molhadas; Quando a temperatura da superfície exceder 37°C; Não trabalhar sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias frios com temperaturas inferiores aos 5°C. Recomendações: Armazenar o produto em embalagem original, em local isento de umidade, fora do alcance de crianças e animais, e longe de fontes de calor. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação do produto.

BENEFÍCIOS
- Produto pronto para o uso
- Fácil aplicação
- Resistente à umidade
- Secagem rápida
- Ótimo rendimento
- Produto atóxico

NORMAS APLICÁVEIS
DIN EM 204, grupo de esforço D3.
ASTM D5572-95 uso seco.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Estilete.



BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso

APLICAÇÃO

VERSÃO 497G e 100G: Aplicação: Agite antes de usar. Corte a ponta do bico do frasco. Passe a cola em toda a extensão dos encaixes das réguas ou placas. Durante a colagem, mantenha o bico aplicador pressionado, movimentando-o por toda a extensão dos encaixes. Após a aplicação, limpe o excedente de cola sobre o piso com pano umedecido com água. Como auxílio de grampos, manter a colagem sob pressão por 60 minutos e 24 horas em junções que sofrerão força constante. VERSÃO 1,1KG E 4,3KG: Aplicação: Misture o produto antes de utilizar. Passe a cola em toda a extensão dos encaixes das réguas ou placas. Após a aplicação, limpe o excedente de cola sobre o piso com pano umedecido com água. Como auxílio de grampos, manter a colagem sob pressão por 60 minutos e 24 horas em junções que sofrerão força constante.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA PARA RÓTULO

A Cristal não se responsabiliza por danos, perdas ou resultados insatisfatórios decorrentes de: uso inadequado ou em desacordo com as recomendações técnicas; aplicação incorreta; utilização conjunta com materiais ou produtos de terceiros não especificados ou não recomendados; condições de aplicação fora dos padrões estabelecidos; ou preparo inadequado da superfície ou área de aplicação. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta prévia a área técnica antes da aplicação.


NOTA LEGAL

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Cristal. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Cristal não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto. O compromisso da Cristal é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

DADOS DO PRODUTO

DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM



100G - A- 15CM; C- 4CM; L- 4CM		
	CAIXA	
A- 15,5cm	C-28cm	L- 19,5cm
497G - A- 21,79CM; DIÂMETRO – 6,23CM.		
	CAIXA COM 12 FRASCOS DE 479G	
24,5cm	C-26,0cm	L-19,20cm
1,1KG – A- 28CM; C – 9CM; L – 9CM		
A- 30cm	C - 25,5cm	L – 37cm
4,3KG – A – 32,5CM; C – 14CM; L-14CM		
	FARDO	
A -33cm	C- 36,5cm	L- 36,5cm

CONFIGURAÇÃO DO PALLET

Não definida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção - Provoca irritação moderada à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico. Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas. Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista. Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico. A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA