FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

ULTRA RESINA



IMPERMEABILIZANTE, MEMBRANA DE CURA, RESINA E PRIMER SELADOR

DESCRIÇÃO

Produto multiuso, álcaliresistente, incolor, à base de água, que pode ser utilizada como seladora, base preparadora, fundo preparador e proteção extra em tintas, formando uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, facilita a limpeza e resistência a intempéries. Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais proporcionando um acabamento semi brilho.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Produto multi função
- Proteção extra em tintas de áreas internas e externas
- Forma uma superfície uniforme para receber pinturas
- Corrige a absorção do substrato proporcionando uma aplicação única e uniforme aumentando o rendimento da pintura
- Fácil aplicação e alta resistência a alcalinidade.
- Sela superfícies porosas
- Possui excelente resistência a água.

INDICAÇÃO/USOS

Ideal para concreto, tijolos porosos, placas cimentícias, painel wall, madeiras, lajes, pisos porosos, paredes porosas, drywall, gesso, pedras decorativas, massa corrida, telhas de cerâmica e fibrocimento, etc. Prepara a superfície para receber os demais componentes do sistema, mantendo as propriedades naturais das estruturas de base. Reduz consideravelmente a absorção de água do substrato.

DADOS DO PRODUTO

EMBALAGEM	900 ml 3,6 L 18 L
DIMENSÃO FARDO/ EMBALAGEM	Potes de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm Galão de 3,6L– A- 20 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm. Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm Balde de 18L– A- 40 cm; C- 30,5cm; L- 30,5cm.
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Potes de 900ml – A- 12,8 cm; C- 10,8cm; L- 10,8cm. Fardo com 6 potes - A-13cm, C-37cm, L-24,5 cm Lastro – 12 fardos Altura – 7 fardos Galão de 3,6L– A- 20 cm; C- 19,3cm; L- 19,3cm. Fardo com 4 galão – A- 21cm; C-36,5cm; L-36,5cm Lastro – 6 fardos Altura – 5 fardos Balde de 18L– A- 40 cm; C- 30,5cm; L- 30,5cm. Lastro – 12 baldes Altura – 3 baldes

ASPECTO / COR	Líquido levemente esbranquiçado
DENSIDADE	0,96 a 1,06 kg/L a 25 ºC
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica especial, aditivos
VALIDADE	12 meses em suas respectivas embalagens.
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	83ml por m² (01 demão)
RENDIMENTO	Embalagem de 900mL Aproximadamente 11m² (por demão) Embalagem de 3,6L Aproximadamente 45m² (por demão) Embalagem de 18L Aproximadamente 225m² (por demão) *Rendimento pode variar conforme a porosidade e absorção da base ou o método de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	Duas a três demãos
TEMPO DE CURA	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 48 horas (25°C e 60% URA).
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5ºC e 37ºC.
BASE DE RESULTADOS DO PRODUTO	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies não porosas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5ºC ou acima de 37ºC. Não aplicar sobre superfícies desmoldastes exemplos: Tintas não porosas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. Não aplicar em tijolos vazados. Não aplicar em dias chuvosos. Não aplicar em locais sujeitos a empoçamento de água.

INSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pincel, rolo e bandeja de pintura

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável. O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento. Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO/PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas não porosas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a superfície livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

PREPARAÇÃO DA MISTIRA

Diluição do produto	
Aplicação	Água/Ultra Resina
Selador*	De 1:2 a 1:1
	3:2 em reboco
Primer	Primeira demão:1:1
	Segunda demão: não diluir
Brilho Sobre tinta	Não diluir
Verniz para telha	3:2
Membrana de cura	Não diluir
Impermeabilizante	Primeira demão 1:1
	Segunda demão: não diluir
Verniz para madeira	Não diluir
Fundo preparador*	1:1
*Em algumas superfícies como cal fino ou gesso, pode ser necessário a adição de mais água.	

APLICAÇÃO

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com água imediatamente após a aplicação do produto.

RESTRIÇÕES LOCAIS

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

NOTA LEGAL

As informações contidas nesse documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Cristal são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, por nossos técnicos e aplicadores, considerando materiais que são devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as variações no estado do material, nas superfícies e nas condições de aplicação em campo são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão de um determinado produto para um determinado fim, nem quaisquer responsabilidade decorrentes de qualquer relacionamento legal entre as partes poderão ser inferidas dessas informações ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas de cada produto (disponíveis mediante solicitação).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ARMAZENAMENTO

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção

Frase(s) de perigo: Pode ser nocivo se ingerido. Provoca irritação ocular. Pode provocar reações alérgicas na pele.

Inalação: Tratamento sintomático, se necessário. Não ministrar qualquer substância oralmente se a vítima estiver inconsciente. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com água corrente limpa e sabão. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água corrente limpa por no mínimo 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar o olho. Procurar um oftalmologista.

Ingestão: Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

A FDS deste produto pode ser obtida por meio de: **www.linhacristal.com.br**

EM CASO DE DÚVIDA
ESCANEIE O QR CODE:

Produzido por:
IVA QUÍMICA DO BRASIL
Avenida Casa Grande, 52 | Bairro Casa Grande |
CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento
Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62 |
Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018
INDÚSTRIA BRASILEIRA